



Zonwering met SANCO SUN®

SANCO SUN®

Typ	Ug EN673	LTA	ZTA EN410	BLR
	W/m ² K	LT %	g-waarde %	LR %
SANCO SUN PL	1,0	72	38	14
SANCO SUN N165	1,0	61	34	16
SANCO SUN N145	1,1	41	22	19
SANCO SUN XT70/33	1,0	70	33	11
SANCO SUN XT61/29	1,0	61	29	11

Opbouw 6* - 15Ar - 4

SANCO SUN coating op pos. 2

Maattoleranties en productiemogelijkheden zie de meest recente prijslijst.

Voorbeelden uit het totale productieprogramma, verdere typen op aanvraag.

De hier genoemde technische gegevens voldoen aan de actuele stand bij het drukken van deze folder en kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. De technische waarden hebben betrekking op leveranciersgegevens of werden in het kader van een keuring door een onafhankelijke keuringsinstantie volgens de respectievelijk geldende normen bepaald. De functionele waarden hebben betrekking op proefmonsters in de voor de test gebruikte afmetingen. Een verdergaande garantie voor technische waarden wordt niet aanvaard, in het bijzonder als tests met andere inbouwomstandigheden worden uitgevoerd of als er nametingen op de bouw plaatsvinden. Bij de montage dienen de SANCO beglazingsrichtlijnen in de meest recente uitgave absoluut in acht te worden genomen. SANCO is een handelsmerk.